Extir® VR A3000 AE

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Extir Verdi VR A3000 AE یک پلی استایرن منبسط شونده مقاوم در برابر شعله به شکل دانه های کروی با اندازه ذرات متوسط است که حاوی پنتان به عنوان عامل پف دهنده می باشد. Extir حاوی CFC یا HCFC نیست. Extir VR A3000 AE یک بهبود یافته از A 3000 AE است که رسانایی حرارتی بهبود یافته ای را نشان می دهد. Extir VR A3000 AE برای تولید قالب گیری های شکل دار با مقطع بزرگتر از 8 میلی متر و بلوک های با چگالی متوسط - بالا استفاده می شود. Extir Verdi VR A3000 AE دارای مقدار رسانایی حرارتی بهبود یافته است، به ویژه در چگالی کم. Extir VR A3000 AE عمدتاً در کاربردهای ساختمانی و بسته بندی صنعتی استفاده می شود، جایی که به دلایل قانونی یا ایمنی، استفاده از مواد مقاوم در برابر شعله مورد نیاز است. کاربردهای معمول عبارتند از: بسته بندی صنعتی (به عنوان مثال حفاظت از لوله اشعه کاتدی)، بلوک های با چگالی متوسط / بالا برای عایق حرارتی، ویترین مغازه، پس زمینه های تئاتر، پانل های قالب گیری شده برای گرمایش از کف، اجزای ساختمانی قالب گیری شده یا برش خورده.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل دمش 2 ماده مقاوم در برابر شعله	- -	- -
ویژگی‌ها	قابل گسترش ماده مقاوم در برابر شعله هدایت حرارتی	- - -	- - -
کاربردها			- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مصالح ساختمانی کاربردهای ساختمانی عایق بسته‌بندی پنل‌های تقویت شده	- - - - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DIN 4102/B1	-	-
اشکال	کره‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.0160 to 0.0300 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری		-	-
	0.02 g/cm³	-	-
	0.59 to 0.63 g/cm³	-	-
اندازه ذرات	600 to 1000 µm	23.62 - 39.37 mil	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.