Extir® VR A5000 AE

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	PS (GPPS)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Extir Verdi VR A5000 AE یک پلی استایرن منبسط شونده مقاوم در برابر شعله به شکل دانه های کروی با اندازه ذرات متوسط - بزرگ است که حاوی پنتان به عنوان عامل پف دهنده می باشد. Extir حاوی CFC یا HCFC نیست. Extir VR A5000 AE یک بهبود یافته از A 5000 AE است که رسانایی حرارتی بهبود یافته ای را نشان می دهد. Extir VR5 A000 AE برای تولید بلوک های با چگالی کم - متوسط برای بخش عایق حرارتی مناسب است. Extir Verdi VR A5000 AE دارای مقدار رسانایی حرارتی بهبود یافته است، به ویژه در چگالی کم. Extir VR A5000 AE عمدتاً در بخش ساخت و ساز استفاده می شود، جایی که به دلایل قانونی یا ایمنی، استفاده از مواد مقاوم در برابر شعله مورد نیاز است. کاربردهای معمول عبارتند از: بلوک ها، به ویژه برای عایق حرارتی خارجی، بلوک های الاستیکی با چگالی کم برای جذب صدای ضربه (Trittschall)، فرم دهنده های حفره، فرم دهنده های ناودانی و فرم دهنده های آبرو که از بلوک بریده می شوند، بلوک ها یا دال ها برای زیرسازی جاده و ساخت و سازهای عمرانی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل دمش 2	-	-
	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
ویژگی‌ها	قابل گسترش	-	-
	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	هدایت حرارتی	-	-
	عایق حرارتی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	مانع صوتی مصالح ساختمانی کاربردهای ساختمانی عایق	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	DIN 4102/B1	-	-
اشکال	کره‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.0110 to 0.0200 g/cm³	-	-
چگالی ظاهری	 0.01 g/cm³ 0.59 to 0.63 g/cm³ 0.02 g/cm³	- - - -	- - - -
اندازه ذرات	1.40 to 2.20 mm	0.05512 - 0.08661 in	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.