Europrene® N OZO 5033

تولیدکننده	Versalis S.p.A.	**دسته بندی**	PVC+NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® N OZO 5033 ترکیبی از کوپلیمر اکریلونیتریل-بوتادین و پلی وینیل کلراید با نسبت 50/50 است. مرحله شارش به طور کامل در طول اختلاط مکانیکی به دست می آید و در نتیجه مقاومت فوق العاده ای در برابر ازن و مقاومت خوب در برابر روغن، سایش و آتش همراه با قابلیت فرآوری عالی ایجاد می کند. Europrene® N OZO 5033 با قابلیت فرآوری عالی در مخلوط کن های داخلی و باز، مقاومت بالا در برابر روغن ها و مقاومت فوق العاده در برابر آتش و ازن مشخص می شود. این گرید به ویژه برای کاربردهای اکستروژن و قالب گیری تزریقی مناسب است و می تواند با سیستم های مبتنی بر گوگرد یا با پراکسیدها ولکانیزه شود. تسمه های نقاله، روکش کابل، شیلنگ های عایق، کفپوش های صنعتی و تمام کاربردهایی که خواص خود خاموش شوندگی و مقاومت در برابر ازن مورد نیاز است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مقاوم در برابر اوزون	-	-
	خود خاموش شونده	-	-
	قابل وولکانیزه	-	

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کمربندها/تعمیر کمربند پوشش کابل قطعات نقاله کاربردهای صنعتی	- - - -	- - - -
اشکال	بسته	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 70	-	ASTM D1646
محتوای آکریلونیتریل	%wt 16.5	-	ASTM D3533
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D5667
مواد فرار	%wt	-	ASTM D5668

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نسبت NBR/PVC	50/50	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.