Europrene® N OZO 7028

تولیدکننده	Versalis S.p.A.	**دسته بندی**	PVC+NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® N OZO 7028 ترکیبی از کوپلیمر اکریلونیتریل-بوتادین و پلی وینیل کلراید با نسبت 70/30 است. مرحله شارش به طور کامل در طول اختلاط مکانیکی به دست می آید، بنابراین مقاومت برجسته ای در برابر ازن و مقاومت خوب در برابر روغن، سایش و آتش به همراه قابلیت فرآیندپذیری عالی ارائه می دهد. Europrene® N OZO 7028 با قابلیت فرآیندپذیری عالی در مخلوط کن های داخلی و باز، مقاومت بالا در برابر روغن ها و مقاومت برجسته در برابر آتش مشخص می شود. این گرید بهترین سازش بین مقاومت در برابر ازن و عملکرد در دمای پایین را نشان می دهد. این گرید به ویژه برای کاربردهای اکستروژن و قالب گیری تزریقی مناسب است و می تواند با سیستم های مبتنی بر گوگرد یا با پراکسیدها ولکانیزه شود. تسمه های نقاله، زیره کفش های ایمنی، روکش کابل ها، شیلنگ های عایق، شیلنگ های صنعتی و خودرو، کفپوش، شیلنگ های آتش نشانی و تمام کاربردهایی که مقاومت در برابر آتش و ازن به همراه انعطاف پذیری خوب در دمای پایین مورد نیاز است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری دمای پایین	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاوم در برابر اوزون	-	
	قابل وولکانیزه	-	
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	کمربندها/تعمیر کمربند	-	-
	پوشش کابل	-	-
	قطعات نقاله	-	-
	نگهداری/تعمیر کف‌پوش	-	-
	کفش‌ها	-	-
	شلنگ	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	
اشکال	بسته	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 75	-	ASTM D1646
محتوای آکریلونیتریل	%wt 19.5	-	ASTM D3533
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D5667
مواد فرار	%wt	-	ASTM D5668

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نسبت NBR/PVC	70/30	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.