Europrene® N OZO 7028/60

تولیدکننده	Versalis S.p.A.	**دسته بندی**	PVC+NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® N OZO 7028/60 یک ترکیب از کوپلیمر آکریلونیتریل-بوتادین و پلی‌وینیل کلراید با نسبت 70/30 است. مرحله ذوب‌سازی به طور کامل در طول مخلوط‌سازی مکانیکی انجام می‌شود و بنابراین مقاومت فوق‌العاده‌ای در برابر اوزون و مقاومت خوب در برابر روغن، سایش و آتش به همراه قابلیت پردازش عالی ارائه می‌دهد. Europrene® N OZO 7028/60 نسخه با ویسکوزیته پایین N OZO 7028 است. این محصول دارای قابلیت پردازش عالی در میکسرهای داخلی و باز، مقاومت بالا در برابر روغن‌ها و مقاومت فوق‌العاده در برابر آتش است. این درجه بهترین تعادل بین مقاومت در برابر اوزون و عملکرد در دماهای پایین را نشان می‌دهد. مناسب برای اکستروژن و به ویژه برای کاربردهای قالب‌گیری تزریقی، این درجه می‌تواند با سیستم‌های مبتنی بر گوگرد یا با پراکسیدها ولکانیزه شود. نوار نقاله، کفی کفش ایمنی، روکش کابل، شلنگ‌های عایق، شلنگ‌های صنعتی و خودرویی، شلنگ‌های آتش‌نشانی و تمام کاربردهایی که نیاز به مقاومت در برابر آتش و اوزون به همراه انعطاف‌پذیری خوب در دماهای پایین دارند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری دمای پایین	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاوم در برابر اوزون	-	-
	قابل وولکانیزه	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	کمربندها/تعمیر کمربند	-	-
	پوشش کابل	-	-
	قطعات نقاله	-	-
	شلنگ	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	
اشکال	بسته	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 60	-	ASTM D1646
محتوای آکریلونیتریل	19.5 %wt	-	ASTM D3533
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D5667
مواد فرار	%wt	-	ASTM D5668

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نسبت NBR/PVC	70/30	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.