# Europrene® 1502

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | .Versalis S.p.A | **دسته بندی** | SBR, Unspecified |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Europrene ® 1502 یک لاستیک استایرن-بوتادین امولسیونی است که از طریق پلیمریزاسیون سرد با استفاده از مخلوطی از اسید روزین و صابون های اسید چرب به عنوان امولسیفایر به دست می آید. این محصول در کارخانه تولید راونا در ایتالیا تولید می شود. یک آنتی اکسیدان غیر لکه زا در طول فرآیند تولید اضافه می شود. ویژگی های کلیدی E-SBR یک لاستیک با کاربرد عمومی است که با قابلیت فرآوری خوب، خواص مکانیکی و مقاومت در برابر سایش مشخص می شود. مقاومت محدودی در برابر روغن و هوا دارد، اما در صورت ترکیب مناسب، برای استفاده در کاربردهای فضای باز مناسب است. کاربردهای اصلی تولید تایر، کفش، ورق، کفپوش، کالاهای مکانیکی با رنگ روشن، چسب ها.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | آنتی‌اکسیدان | - | - |
| **ویژگی‌ها** | آنتی‌اکسیدان | - | - |
| | کوپلیمر | - | - |
| | عمومی (هدف) | - | - |
| | مقاومت خوب در برابر سایش | - | - |
| | قابلیت پردازش خوب | - | - |
| **کاربردها** | چسب‌ها | - | - |
| | کف‌پوش | - | - |
| | کفش‌ها | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | عمومی (هدف) | - | - |
| | ورق | - | - |
| | تعمیر تایر | - | |
| **اشکال** | بسته | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویسکوزیته Mooney** | MU 52 | - | ASTM D1646 |
| **استایرن باند شده** | % 23.5 | - | ASTM D5775 |
| **محتوای خاکستر** | %wt | - | ASTM D5667 |
| **اسید ارگانیک** | %wt 6.0 | - | ASTM D5774 |
| **صابون** | %wt | - | ASTM D5774 |
| **مواد فرار** | %wt | - | ASTM D5668 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.