Europrene® 1723

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene ® 1723 یک لاستیک استایرن-بوتادین امولسیونی است که از طریق پلیمریزاسیون سرد با استفاده از مخلوطی از اسید روزین و صابون های اسید چرب به عنوان امولسیفایر به دست می آید. این محصول در کارخانه تولید راونا در ایتالیا تولید می شود. این یک کوپلیمر استایرن با پیوند متوسط است که با روغن TDAE توسعه یافته است. یک آنتی اکسیدان غیر لکه زا در طول فرآیند تولید اضافه می شود. ویژگی های کلیدی E-SBR یک لاستیک با کاربرد عمومی است که با قابلیت فرآوری خوب، خواص مکانیکی و مقاومت در برابر سایش مشخص می شود. مقاومت محدودی در برابر روغن و هوا دارد، اما در صورت ترکیب مناسب، برای استفاده در کاربردهای فضای باز مناسب است. Europrene ® 1723 جایگزین توسعه یافته با روغن TDAE برای Europrene ® 1712 است. با توجه به Tg پایین تر روغن، Europrene ® 1723 نسبت به Europrene ® 1712 مزیت جزئی در عملکرد مقاومت غلتشی نشان می دهد. کاربردهای اصلی تولید و روکش تایر، تسمه نقاله، شیلنگ و سایر کالاهای مکانیکی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کمربندها/تعمیر کمربند قطعات نقاله عمومی (هدف) شلنگ تعمیر تایر	- - - - -	- - - - -
اشکال	بسته	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 48	-	ASTM D1646
استایرن باند شده	% 23.5	-	ASTM D5775
نوع روغن	phr 37.5	-	ASTM D5774
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D5667
اسید ارگانیک	%wt 5.0	-	ASTM D5774
صابون	%wt	-	ASTM D5774
مواد فرار	%wt	-	ASTM D5668

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.