Europrene® 1732

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® 1732 یک لاستیک استایرن-بوتادین امولسیونی است که از طریق پلیمریزاسیون سرد با استفاده از ترکیبی از اسید رزین و صابون‌های اسید چرب به عنوان امولسیفایر به دست می‌آید. این محصول در کارخانه تولید Ravenna در ایتالیا ساخته می‌شود. این یک کوپلیمر استایرن با باند بالا است که با روغن MES گسترش یافته است. یک آنتی‌اکسیدان غیررنگی در طول فرآیند تولید اضافه می‌شود. ویژگی‌های کلیدی E-SBR یک لاستیک عمومی است که با قابلیت پردازش خوب، خواص مکانیکی و مقاومت در برابر سایش مشخص می‌شود. این محصول مقاومت محدودی در برابر روغن و آب و هوا دارد اما اگر به درستی ترکیب شود، برای استفاده در کاربردهای خارجی مناسب است. به دلیل ترکیب و روغن‌های مختلف، Europrene® 1732 نشان‌دهنده جریان‌پذیری بالاتر، خواص مکانیکی کمی پایین‌تر و عملکرد بهبود یافته در برابر مقاومت غلتشی نسبت به Europrene® 1712 است. کاربردهای اصلی: تولید و بازسازی لاستیک، نوار نقاله، شلنگ‌ها و سایر کالاهای مکانیکی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
کاربردها			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کمربندها/تعمیر کمربند	-	-
	قطعات نقاله	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	شلنگ	-	
	تعمیر تایر	-	
اشکال	بسته	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 49	-	ASTM D1646
استایرن باند شده	% 32.0	-	ASTM D5775
نوع روغن	phr 32.5	-	ASTM D5774
محتوای خاکستر	%wt	-	ASTM D5667
اسید ارگانیک	%wt 5.0	-	ASTM D5774
صابون	%wt	-	ASTM D5774
مواد فرار	%wt	-	ASTM D5668

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.