Europrene® SOL T 161B

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® SOL T 161B یک کوپلیمر بلوکی شعاعی است که از طریق پلیمریزاسیون آنیونی به دست می آید. این پلیمر بر پایه استایرن و بوتادین است، که در آن میزان استایرن متصل 30 درصد وزنی است. یک سیستم آنتی اکسیدان غیر لکه زا در طول فرآیند تولید اضافه می شود. ویژگی های کلیدی Europrene® SOL T 161B یک کوپلیمر بلوکی با ساختار مولکولی شعاعی است که خواص مکانیکی عالی، استحکام بالا و الاستیسیته را در طیف گسترده ای از محصولات فرموله شده ارائه می دهد. کاربردهای اصلی مورد استفاده در اصلاح قیر در غشاهای ضد آب، روسازی جاده و کاربردهای پوشش لوله. همچنین به عنوان یک پایه با استحکام بالا در ترکیبات فرموله شده برای کفش و کاربردهای فنی استفاده می شود، این گرید می تواند برای چسب ها و اصلاح پلاستیک مناسب باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر بلوکی	-	-
	الاستیسیته بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	تغییر آسفالت	-	-
	ترکیب	-	-
	کفش‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	غشاءها	-	-
	پوشش‌های لوله	-	-
	تغییر شکل پلاستیک	-	
اشکال	پلت‌ها	-	-
	پودر	-	-
روش فرآیند	ترکیب	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
استایرن باند شده	% 30.0	-	Internal Method
سختی دورومتر	82	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 2.50	psi 362.6	ASTM D412
استحکام کششی	MPa 18.0	psi 2610.68	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 700	-	ASTM D412

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield	Pa·s 20.0	-	ASTM D1084
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)		-	-
	month 18	-	-
	month 8	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.