Europrene® SOL T 166

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® SOL T 166 یک کوپلیمر بلوکی خطی است که از طریق پلیمریزاسیون آنیونی به دست می آید. این پلیمر بر پایه استایرن و بوتادین است، که در آن میزان استایرن متصل 30 درصد وزنی است. یک سیستم آنتی اکسیدان غیر لکه زا در طول فرآیند تولید اضافه می شود. ویژگی های کلیدی Europrene® SOL T 166 یک کوپلیمر بلوکی خطی است که قابلیت پراکندگی و فرآوری عالی را همراه با استحکام و الاستیسیته بالا ارائه می دهد. کاربردهای اصلی این گرید با قابلیت پراکندگی و فرآوری عالی مشخص می شود و به طور گسترده در محصولات فرموله شده چسب، در ترکیب برای کفش و کاربردهای فنی و به عنوان یک عامل چقرمه کننده در اصلاح پلیمر و بازیافت پلاستیک استفاده می شود. این گرید همچنین برای اصلاح قیر در غشاهای ضد آب و کاربردهای روسازی جاده مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر بلوکی	-	-
	قابل پخش	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	الاستیسیته بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
کاربردها			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	چسب‌ها	-	-
	تغییر آسفالت	-	-
	ترکیب	-	-
	کفش‌ها	-	-
	غشاءها	-	
	تغییر شکل پلاستیک	-	
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	ترکیب	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238
استایرن باند شده	30.0 %	-	Internal Method
سختی دورومتر	72	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	2.50 MPa	362.6 psi	ASTM D412
استحکام کششی	20.0 MPa	2900.76 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	800 %	-	ASTM D412

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield	1.30 Pa·s	-	ASTM D1084
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	18 month	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.