Europrene® SOL T 172

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® SOL T 172 یک کوپلیمر بلوکی شعاعی است که از طریق پلیمریزاسیون آنیونی به دست می آید. این پلیمر بر پایه استایرن و بوتادین است، که در آن میزان استایرن متصل 31 درصد وزنی است. این پلیمر با روغن پارافینی (45 phr) توسعه یافته است. یک سیستم آنتی اکسیدان غیر لکه زا و فاقد TNPP در طول فرآیند تولید اضافه می شود. ویژگی های کلیدی Europrene® SOL T 172 یک کوپلیمر بلوکی با ساختار مولکولی شعاعی است، که در آن افزودن روغن اجازه می دهد تا ویژگی های جریان بسیار خوبی داشته باشد و قابلیت فرآوری آسانی داشته باشد. این گرید خواص مکانیکی عالی و مقاومت در برابر سایش فوق العاده ای را در طیف گسترده ای از محصولات فرموله شده ارائه می دهد. کاربردهای اصلی مورد استفاده به عنوان یک پایه با استحکام بالا در ترکیبات فرموله شده برای کفش و کاربردهای فنی، این گرید همچنین در اصلاح پلیمرها و بازیافت پلاستیک استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر بلوکی	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	جریان خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ترکیب کفش‌ها تغییر شکل پلاستیک	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	ترکیب	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.920 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238
استایرن باند شده	31.0 %	-	Internal Method
نوع روغن	45.0 phr	-	-
سختی دورومتر	48	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر سایش	90.0 mm³	-	DIN 53516
تنش کششی	1.40 MPa	203.05 psi	ASTM D412
استحکام کششی	9.00 MPa	1305.34 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	900 %	-	ASTM D412

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	18 month	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.