Europrene® SOL T 177

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® SOL T 177 یک کوپلیمر بلوکی شعاعی است که از طریق پلیمریزاسیون آنیونی به دست می آید. این پلیمر بر پایه استایرن و بوتادین است، که در آن میزان استایرن متصل 50 درصد وزنی است. این پلیمر با روغن پارافینی (40 phr) توسعه یافته است. یک سیستم آنتی اکسیدان غیر لکه زا و فاقد TNPP در طول فرآیند تولید اضافه می شود. ویژگی های کلیدی Europrene® SOL T 177 یک کوپلیمر بلوکی با ساختار مولکولی شعاعی است که خواص مکانیکی عالی، استحکام بالا و الاستیسیته را در طیف گسترده ای از محصولات فرموله شده ارائه می دهد. افزودن روغن اجازه می دهد تا ویژگی های جریان خوبی داشته باشد. کاربردهای اصلی مورد استفاده به عنوان یک پایه با استحکام بالا در ترکیبات فرموله شده برای کفش، این گرید به طور خاص برای ترکیبات با سختی بالا طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر بلوکی	-	-
	جریان خوب	-	-
	الاستیسیته بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
کاربردها	ترکیب	-	-
	کفش‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	ترکیب	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	15 g/10 min	-	ASTM D1238
استایرن باند شده	50.0 %	-	Internal Method
نوع روغن	40.0 phr	-	-
سختی دورومتر	86	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر سایش	170 mm³	-	DIN 53516
تنش کششی	3.00 MPa	435.11 psi	ASTM D412
استحکام کششی	15.0 MPa	2175.57 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	950 %	-	ASTM D412

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	18 month	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.