Europrene® SOL T 6306

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® SOL T 6306 یک کوپلیمر بلوکی شعاعی است که از طریق پلیمریزاسیون آنیونی به دست می آید. این پلیمر بر پایه استایرن و بوتادین است، جایی که استایرن متصل 37 درصد وزنی است. یک سیستم آنتی اکسیدانی غیر لکه زا در طول فرآیند تولید اضافه می شود. ویژگی های کلیدی Europrene® SOL T 6306 یک کوپلیمر بلوکی است که برای اصلاح قیر در کاربردهای غشاهای ضد آب طراحی شده است. این گرید خواص مکانیکی و کشسانی عالی را به قیر اصلاح شده می بخشد. ساختار شعاعی و محتوای بالای بلوک استایرن عملکرد برجسته ای را در شرایط سرویس، به ویژه در محدوده دمای بالا تضمین می کند. کاربردهای اصلی اصلاح قیر در سیستم های ضد آب، ترکیبات فرموله شده برای زیره کفش و کالاهای فنی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر بلوکی	-	-
	الاستیسیته بالا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
کاربردها	تغییر آسفالت	-	-
	ترکیب	-	-
	کفش‌ها	-	-
	غشاءها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها پودر	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.950 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
استایرن باند شده	% 37.0	-	Internal Method
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	1.60 MPa	232.06 psi	ASTM D412
استحکام کششی	29.0 MPa	4206.1 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	1100 %	-	ASTM D412

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield	22.0 Pa·s	-	ASTM D1084
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)		-	-
	18 month	-	-
	8 month	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.