Europrene® SOL T 6320

تولیدکننده	Versalis S.p.A.	**دسته بندی**	SBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® SOL T 6320 یک کوپلیمر بلوکی خطی است که از طریق پلیمریزاسیون آنیونی به دست می آید. این پلیمر بر پایه استایرن و بوتادین است، جایی که استایرن متصل 31 درصد وزنی و محتوای دی بلوک 75 درصد است. یک سیستم آنتی اکسیدانی غیر لکه زا در طول فرآیند تولید اضافه می شود. ویژگی های کلیدی Europrene® SOL T 6320 یک کوپلیمر بلوکی خطی است که با قابلیت پراکندگی عالی و قابلیت فرآیندپذیری بسیار آسان مشخص می شود. کاربردهای اصلی Europrene® SOL T 6320 که برای اصلاح قیر طراحی شده است، جایی که سازگاری بالا و قابلیت پراکندگی آسان مورد نیاز است، ویسکوزیته بسیار پایینی را به چسباننده های قیری ارائه می دهد. محتوای بالای دی بلوک همچنین عملکرد عالی را در کاربردهای چسب، از جمله غشاهای خود چسب قیری تضمین می کند. SOL T 6320 که با قابلیت فرآیندپذیری عالی مشخص می شود، می تواند در اصلاح پلیمر و بازیافت پلاستیک استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر بلوکی	-	-
	قابل پخش	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	چسب‌ها تغییر آسفالت غشاءها تغییر شکل پلاستیک	- - - -	- - - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	11 g/10 min	-	ASTM D1238
استایرن باند شده	31.0 %	-	Internal Method
سختی دورومتر	64	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	3.00 MPa	435.11 psi	ASTM D412
استحکام کششی	6.00 MPa	870.23 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	1200 %	-	ASTM D412

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield	600 mPa·s	600.0 cP	ASTM D1084
محتوای دی‌بلاک	75.0 %wt	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	18 month	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.