Europrene® SOL T 6414

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® SOL T 6414 یک کوپلیمر بلوکی شعاعی است که از طریق پلیمریزاسیون آنیونی به دست می آید. این پلیمر بر پایه استایرن و بوتادین است، که در آن میزان استایرن متصل 40 درصد وزنی و میزان دی بلوک 22 درصد است. یک سیستم آنتی اکسیدان غیر لکه زا در طول فرآیند تولید اضافه می شود. ویژگی های کلیدی Europrene® SOL T 6414 یک کوپلیمر بلوکی شعاعی است که با قابلیت پراکندگی عالی، قابلیت فرآوری و مقاومت ترمو اکسیداتیو، همراه با استحکام بالا، ازدیاد طول و سختی مشخص می شود. کاربردهای اصلی Europrene® SOL T 6414 برای کاربردهای چسب های ذوب داغ طراحی شده است: این گرید سازگاری بالایی با چسبنده ها نشان می دهد و ویسکوزیته های ذوب پایین و تعادل عالی از خواص چسبندگی و انسجامی را به محصولات ذوب داغ می بخشد. این گرید همچنین در ترکیبات کفش استفاده می شود، به ویژه در مواردی که پرداخت سطح صاف و براق مورد نیاز است. SOL T 6414 با قابلیت فرآوری عالی مشخص می شود و به طور گسترده در اصلاح پلیمرها و بازیافت پلاستیک استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر بلوکی	-	-
	قابل پخش	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	کشیدگی بالا	-	-
	سختی بالا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	استحکام بالا	-	-
	مقاوم در برابر اکسیداسیون	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	ترکیب	-	-
	کفش‌ها	-	-
	تغییر شکل پلاستیک	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	ترکیب	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.950 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	11 g/10 min	-	ASTM D1238
استایرن باند شده	40.0 %	-	Internal Method
سختی دورومتر	88	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	3.90 MPa	565.65 psi	ASTM D412
استحکام کششی	26.0 MPa	3770.99 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	850 %	-	ASTM D412

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield	400 mPa·s	400.0 cP	ASTM D1084

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
محتوای دی‌بلاک	22.0 %wt	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	18 month	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.