Europrene® SOL TH 2311

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SEBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® SOL TH 2311 یک کوپلیمر بلوکی خطی است که از طریق هیدروژناسیون انتخابی کوپلیمرهای بلوکی استایرن-بوتادین-استایرن به دست می‌آید. این پلیمر بر پایه استایرن و اتیلن/بوتیلن است، جایی که مقدار استایرن متصل 30% وزنی است. یک سیستم آنتی‌اکسیدان غیر لکه‌زا و فاقد TNPP در طول فرآیند تولید اضافه می‌شود. ویژگی‌های کلیدی Europrene® SOL TH 2311 یک کوپلیمر تری‌بلوکی خطی با وزن مولکولی پایین است. Europrene® SOL TH 2311 پایداری حرارتی و رنگی عالی، همراه با خواص چسبندگی بسیار خوب حتی با افزودن زیاد رزین‌ها و نرم‌کننده‌ها ارائه می‌دهد. کاربردهای اصلی Europrene® SOL TH 2311 برای چسب‌های مذاب داغ با کارایی بالا و اصلاح پلیمر طراحی شده است. SOL TH 2311 که به راحتی قابل پخش است، در اصلاح قیر برای کاربردهای سقف و ترکیبات فنی نیز استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر بلوکی	-	-
	قابل پخش	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	پایداری رنگ خوب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	وزن مولکولی پایین	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	چسب‌ها تغییر آسفالت تغییر شکل پلاستیک	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238
استایرن باند شده	30.0 %	-	Internal Method
سختی دورومتر	75	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	5.00 MPa	725.19 psi	ASTM D412
استحکام کششی	28.0 MPa	4061.06 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	550 %	-	ASTM D412

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield	500 mPa·s	500.0 cP	ASTM D1084
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	24 month	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.