Europrene® SOL TH 2314

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SEBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® SOL TH 2314 یک کوپلیمر خطی بلوکی است که از هیدروژناسیون انتخابی کوپلیمرهای استایرن-بوتادین-استایرن به دست می‌آید. این پلیمر بر پایه استایرن و اتیلن/بوتیلن است که محتوای استایرن متصل 31% وزنی دارد. یک سیستم آنتی‌اکسیدان غیر لکه‌دار و بدون TNPP در طول فرآیند تولید اضافه می‌شود. ویژگی‌های کلیدی Europrene® SOL TH 2314 یک کوپلیمر خطی سه بلوکی با وزن مولکولی متوسط تا بالا است که برای کاربردهای ترکیبی فنی طراحی شده است. این درجه با قابلیت پردازش عالی، خواص مکانیکی و مقاومت در برابر پیری مشخص می‌شود.
کاربردهای اصلی Europrene® SOL TH 2314 برای کاربردهای ترکیبی فنی طراحی شده است. ترکیبات با عملکرد بالا بر پایه Europrene® SOL TH 2314 ویژگی‌های الاستیک و کششی عالی را در دامنه وسیعی از قابلیت جریان و سختی نشان می‌دهند. SOL TH 2314 همچنین می‌تواند در اصلاح پلیمر استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر بلوکی	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	الاستیسیته بالا	-	-
	وزن مولکولی متوسط	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ترکیب تغییر شکل پلاستیک	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	ترکیب	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
استایرن باند شده	% 31.0	-	Internal Method
سختی دورومتر	70	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 4.00	psi 580.15	ASTM D412
استحکام کششی	MPa 24.0	psi 3480.91	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 550	-	ASTM D412

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	month 24	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.