Europrene® SOL TH 2315

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SEBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® SOL TH 2315 یک کوپلیمر خطی بلوکی است که از هیدروژناسیون انتخابی کوپلیمرهای استایرن-بوتادین-استایرن به دست می‌آید. این پلیمر بر پایه استایرن و اتیلن/بوتیلن است که محتوای استایرن متصل 32% وزنی دارد. یک سیستم آنتی‌اکسیدان غیر لکه‌دار و بدون TNPP در طول فرآیند تولید اضافه می‌شود. ویژگی‌های کلیدی Europrene® SOL TH 2315 یک کوپلیمر خطی سه بلوکی با وزن مولکولی بالا است که به طور خاص برای فرموله شدن با محتوای بالا از روغن‌های پردازشی و پرکننده‌های معدنی طراحی شده است. این درجه با خواص مکانیکی عالی و مقاومت در برابر پیری مشخص می‌شود. کاربردهای اصلی Europrene® SOL TH 2315 برای کاربردهای ترکیبی فنی طراحی شده است. ترکیبات با عملکرد بالا بر پایه Europrene® SOL TH 2315 ویژگی‌های الاستیک و کششی عالی را در دامنه وسیعی از قابلیت جریان و سختی نشان می‌دهند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان کوپلیمر بلوکی الاستیسیته بالا وزن مولکولی بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	ترکیب	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	ترکیب	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
استایرن باند شده	% 32.0	-	Internal Method
سختی دورومتر	68	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 3.50	psi 507.63	ASTM D412
استحکام کششی	MPa 25.0	psi 3625.95	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 600	-	ASTM D412

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	month 24	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.