# Europrene® SOL T 190

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | .Versalis S.p.A | **دسته بندی** | SIS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Europrene® SOL T 190 یک کوپلیمر بلوکی خطی است که از طریق پلیمریزاسیون آنیونی به دست می آید. این پلیمر بر پایه استایرن و ایزوپرن است، که در آن میزان استایرن متصل 16 درصد وزنی و میزان دی بلوک 25 درصد است. یک سیستم آنتی اکسیدان غیر لکه زا و فاقد TNPP در طول فرآیند تولید اضافه می شود. ویژگی های کلیدی Europrene® SOL T 190 یک گرید با قابلیت فرآوری آسان و کاربرد عمومی است که با تعادل بهینه ای از خواص چسبندگی و انسجامی مشخص می شود. کاربردهای اصلی این پلیمر برای کاربردهای چسب حساس به فشار ذوب داغ طراحی شده است. Europrene® SOL T 190 همچنین در اصلاح قیر زمانی که خواص چسبندگی افزایش یافته مورد نیاز است، استفاده می شود.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | آنتی‌اکسیدان | - | - |
| **ویژگی‌ها** | آنتی‌اکسیدان | - | - |
| | کوپلیمر بلوکی | - | - |
| | عمومی (هدف) | - | - |
| | چسبندگی خوب | - | - |
| | قابلیت پردازش خوب | - | - |
| **کاربردها** | چسب‌ها | - | - |
| | تغییر آسفالت | - | - |
| | عمومی (هدف) | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.920 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 9.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **استایرن باند شده** | 16.0 % | - | Internal Method |
| **سختی دورومتر** | 30 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | 1.00 MPa | 145.04 psi | ASTM D412 |
| **استحکام کششی** | 12.0 MPa | 1740.46 psi | ASTM D412 |
| **ازدیاد طول کششی** | 1200 % | - | ASTM D412 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویسکوزیته Brookfield** | 1.00 Pa·s | - | ASTM D1084 |
| **محتوای دی‌بلاک** | 25.0 %wt | - | - |
| **عمر قفسه‌ای (Shelf Life)** | 18 month | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.