Europrene® SOL T 9133

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	SIS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Europrene® SOL T 9133 یک کوپلیمر بلوکی خطی است که از طریق پلیمریزاسیون آنیونی به دست می‌آید. این پلیمر بر پایه استایرن و ایزوپرن است، جایی که مقدار استایرن متصل 16% وزنی و مقدار دی‌بلاک 55% است. یک سیستم آنتی‌اکسیدان غیر لکه‌زا و فاقد TNPP در طول فرآیند تولید اضافه می‌شود. ویژگی‌های کلیدی Europrene® SOL T 9133 یک کوپلیمر بلوکی با ساختار مولکولی خطی و مقدار دی‌بلاک بسیار بالا است که برای کاربردهای حساس به فشار مذاب داغ طراحی شده است، جایی که عملکرد چسبندگی عالی، همراه با نرمی و ویسکوزیته پایین مورد نیاز است. کاربردهای اصلی چسب‌های حساس به فشار مذاب داغ برای برچسب‌ها یا نوارهای چسبندگی بالا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر بلوکی	-	-
	ساختار پلیمر خطی	-	-
	انتقال طعم پایین	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
	نرم	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	نوار	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.920 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	14 g/10 min	-	ASTM D1238
استایرن باند شده	16.0 %	-	Internal Method
سختی دورومتر	20	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	0.500 MPa	72.52 psi	ASTM D412
استحکام کششی	4.00 MPa	580.15 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	1300 %	-	ASTM D412

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield	600 mPa·s	600.0 cP	ASTM D1084
محتوای دی‌بلاک	55.0 %wt	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	18 month	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.