Clearflex® CH G0

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	VLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Clearflex CH G0 یک پلی‌اتیلن خطی با چگالی پایین است که دارای آنتی‌اکسیدان‌ها بوده و دارای چگالی بسیار پایین (VLDPE) است. این رزین دارای سازگاری عالی با پلی‌الفین‌ها و پرکننده‌ها است. کاربرد اصلی Clearflex CH G0 برای کاربردهایی که نیاز به لمس نرم و انعطاف‌پذیری دارند، برای بهبود مقاومت به ضربه هنگام استفاده به عنوان افزودنی در ترکیب با سایر پلی‌الفین‌ها که با یا بدون پرکننده‌های معدنی فرموله شده‌اند، توصیه می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان قابل قبول برای تماس با غذا انعطاف‌پذیری خوب چگالی پایین نرم	- - - - -	- - - - -
کاربردها	مخلوط کردن کاربردهای لمسی نرم	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU تماس غذایی، درجه نامشخص	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.887 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.5 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	13.0 MPa	1885.49 psi	ISO 527-3
ازدیاد طول کششی	%	-	ISO 527-3

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	38.0 C°	100.4 F°	ISO 306/A
دمای ذوب	110 C°	230.0 F°	Internal Method

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	190 to 230 °C	374.0 - 446.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.