# Clearflex® MP D0

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | .Versalis S.p.A | **دسته بندی** | VLDPE |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Clearflex MP D0 یک پلی اتیلن خطی با چگالی پایین است که دارای آنتی اکسیدان‌ها می‌باشد و با چگالی بسیار پایین (VLDPE) مشخص می‌شود. این رزین تعادل عالی بین انعطاف‌پذیری و مقاومت در برابر ضربه را نشان می‌دهد. کاربرد اصلی Clearflex MP D0 برای قالب‌گیری تزریقی مناسب است. محصولات ساخته شده با Clearflex MP D0 دارای انعطاف‌پذیری بالایی هستند. Clearflex MP D0 برای آب‌بندی و واشرها، برای ترکیب با پلی‌الفین‌ها به منظور تغییر و بهبود مقاومت در برابر ضربه توصیه می‌شود.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | آنتی‌اکسیدان | - | - |
| **ویژگی‌ها** | آنتی‌اکسیدان<br>قابل قبول برای تماس با غذا<br>انعطاف‌پذیری خوب<br>مقاومت خوب در برابر ضربه<br>چگالی پایین | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **کاربردها** | مخلوط کردن<br>واشرها<br>مهر و موم‌ها | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | EU تماس غذایی، درجه نامشخص | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.900 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 7.5 g/10 min | - | ISO 1133 |
| **سختی Shore** | 28 | - | ISO 868 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | 5.00 MPa<br>13.0 MPa | -<br>725.19 psi<br>1885.49 psi | ISO 527-2<br>-<br>- |
| **کرنش کششی** | 750 % | - | ISO 527-2 |
| **مدول خمشی** | 60.0 MPa | 8702.28 psi | ISO 178 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تردی** | C° | - | ASTM D746 |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | 60.0 C° | 140.0 F° | ISO 306/A |
| **دمای ذوب** | 113 C° | 235.4 F° | Internal Method |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای بخش عقب سیلندر** | 160 to 200 °C | 320.0 - 392.0 F° | - |
| **دمای بخش میانی سیلندر** | 160 to 200 °C | 320.0 - 392.0 F° | - |
| **دمای بخش جلوی سیلندر** | 160 to 200 °C | 320.0 - 392.0 F° | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.