Clearflex® MQ B0

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	VLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Clearflex MQ B0 یک پلی اتیلن خطی با چگالی پایین است که دارای آنتی اکسیدان‌ها می‌باشد و با چگالی بسیار پایین (VLDPE) مشخص می‌شود. این رزین تعادل عالی بین انعطاف‌پذیری و مقاومت در برابر ضربه را نشان می‌دهد. کاربرد اصلی Clearflex MQ B0 برای قالب‌گیری تزریقی مناسب است. محصولات ساخته شده با Clearflex MQ B0 دارای انعطاف‌پذیری بالایی هستند. Clearflex MQ B0 برای آب‌بندی و واشرها، برای ترکیب با پلی‌الفین‌ها به منظور تغییر و بهبود مقاومت در برابر ضربه توصیه می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان قابل قبول برای تماس با غذا انعطاف‌پذیری خوب مقاومت خوب در برابر ضربه چگالی پایین	- - - - -	- - - - -
کاربردها	مخلوط کردن واشرها مهر و موم‌ها	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU تماس غذایی، درجه نامشخص	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.911 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	13 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Shore	40	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	8.00 MPa 15.0 MPa	- 1160.3 psi 2175.57 psi	ISO 527-2 - -
کرنش کششی	700 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	115 MPa	16679.37 psi	ISO 178

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	74.0 C°	165.2 F°	ISO 306/A
دمای ذوب	116 C°	240.8 F°	Internal Method

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	160 to 200 °C	320.0 - 392.0 F°	-
دمای بخش میانی سیلندر	160 to 200 °C	320.0 - 392.0 F°	-
دمای بخش جلوی سیلندر	160 to 200 °C	320.0 - 392.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.