Ethavin™ C85FRNC

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	TPO (POE)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Ethavin™ C85FRNC یک ماده الاستومر پلی الفین ترموپلاستیک ((TPO (POE)) است. این محصول در آمریکای شمالی برای اکستروژن موجود است. ویژگی های مهم Ethavin™ C85FRNC عبارتند از: مقاوم در برابر مواد شیمیایی، مقاوم در برابر شعله، انعطاف پذیری خوب، مقاوم در برابر سایش. کاربردهای معمول عبارتند از: سیم و کابل خودرو.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله مقاومت در برابر بنزین مقاومت خوب در برابر سایش انعطاف‌پذیری دمای پایین مقاوم در برابر روغن	- - - - -	- - - - -
کاربردها	زیر کاپوت خودرو پوشش کابل	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	85	-	-
	84	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 12.9	psi 1870.99	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	% 540	-	-
	% 420	-	-

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا		-	ASTM D573
	%	-	-
	%	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا		-	ASTM D573
	% 9.2-	-	-
	%	-	-
تغییر حجم		-	ASTM D471
	% 0.60	-	-
	% 4.5	-	-
تغییر در سختی		-	-
	5- امتیاز	-	-
	3- امتیاز	-	-
	2- امتیاز	-	-
	1- امتیاز	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در سرما		-	-
	قبول	-	-
	قبول	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشتعال‌پذیری		-	FMVSS 302
	DNI	-	-
	DNI	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر اوزون		-	-
	قبول	-	-
	قبول	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.