Thermovin™ 110E

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	۵.۵٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Thermovin™ 110E یک ماده پلی وینیل کلراید سخت است که با 5.5٪ الیاف شیشه پر شده است. این ماده در آمریکای شمالی برای اکستروژن در دسترس است. ویژگی اصلی Thermovin™ 110E: سخت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 5.5% پرکننده بر اساس وزن	-	-
ویژگی‌ها	نیمه سخت	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.32 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رطوبت	بدون چسبندگی قابل اعتراض	-	-
سختی دورومتر	68	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت قارچی	بدون رشد	-	-
خمش ماندریل	بدون ترک‌ها	-	GM 9503P
لکه صورتی	بدون لکه	-	-
اتلاف مواد فرار	% 0.070	-	ASTM D1203

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 25.4	psi 3683.97	ASTM D638

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.