Thermovin™ 170-H7

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Thermovin™ 170-H7 یک ماده کلراید پلی وینیل است. این محصول در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربرد معمول Thermovin™ 170-H7: خودروسازی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.20 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
سختی دورومتر	65	-	ASTM D2240, ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 12.8 MPa 12.8	- psi 1856.49 psi 1856.49	- ASTM D638 ISO 527-2/500
ازدیاد طول کششی	% 380 % 380	- - -	- ASTM D638 ISO 527-2/500
استحکام پارگی	kN/m 31.0	-	ASTM D1004
مانایی فشاری	% 44	-	ASTM D395

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	% 11	-	ASTM D573, ISO 188

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سرعت سوختن	mm/min	-	FMVSS 302

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت قارچی	بدون حمله قابل مشاهده قارچی	-	ASTM G21
خمش ماندریل (۱۸۰ درجه سانتی‌گراد، ۲.۰۰ میلی‌متر)	بدون ترک‌ها	-	-
نرم‌کننده (Plasticizer)	قبول	-	-
مقاومت در برابر لکه			- - -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
	بدون لکه	-	
	بدون لکه	-	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.