Thermovin™ 180

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	۵.۰٪ فیلر	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Thermovin™ 180 یک ماده پلی وینیل کلراید سخت است که با 5.0٪ پرکننده پر شده است. این ماده در آمریکای شمالی برای اکستروژن در دسترس است. کاربرد معمول Thermovin™ 180: خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده، 5.0% پرکننده به وزن	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	76	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 49.0	psi 7106.86	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2100	psi 304579.8	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 74.0	psi 10732.81	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 470	ft·lb/in 8.8	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 87.0	F° 188.6	-
	C° 80.7	F° 177.26	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت قارچی	قبول	-	GM 9328P
مقاومت در برابر رطوبت دمای بالا	قبول	-	GM 9329P
انعطاف‌پذیری در دمای پایین (منهای ۳۰ درجه سانتی‌گراد)	بدون ترک‌ها	-	GM 9503P
مقاومت در برابر قارچ‌های مخلوط	قبول	-	GM 9303P
اتلاف مواد فرار	% 0.21	-	ASTM D1203
مقاومت در برابر شرایط جوی		-	SAE J1976
	1.75	-	-
	قبول	-	-
تست قوس گزنون		-	-
	0.500	-	-
	قبول	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.