# Thermovin™ HHD220

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Vi-Chem Corporation | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | ۰.۶۰٪ مواد معدنی | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Thermovin™ HHD220 یک ماده پلی وینیل کلراید سخت است که با 0.60٪ مواد معدنی پر شده است. این ماده در آمریکای شمالی برای اکستروژن در دسترس است. کاربرد معمول Thermovin™ HHD220: خودرو

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | معدنی، 0.60% پرکننده به وزن | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.09 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **رطوبت** | قبول | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **سختی دورومتر** | 75 | - | ASTM D2240 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اشتعال‌پذیری** | SE/B0.6 | - | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **هوازدگی فلوریدا** | 0.730 قبول (سیاه) | - | SAE J1976 |
| **اتلاف مواد فرار** | 23.0Pass | - | ASTM D1203 |
| **مقاومت در برابر شرایط جوی** | 2.55 پاس (سیاه) | - | SAE J1960 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | MPa 45.7 | psi 6628.24 | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | MPa 1780 | psi 258167.64 | ASTM D790 |
| **استحکام خمشی** | MPa 71.0 | psi 10297.7 | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | J/m 270 | ft·lb/in 5.06 | ASTM D256A |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | | - | ASTM D648 |
| | C° 103 | F° 217.4 | - |
| | C° 107 | F° 224.6 | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.