Trivin™ 1015

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	۷.۵٪ فیلر	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Trivin™ 1015 یک ماده پلی وینیل کلراید سخت است که با 7.5٪ پرکننده پر شده است. این محصول در آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی های مهم Trivin™ 1015 عبارتند از: مقاومت خوب در برابر آب و هوا مقاوم در برابر حرارت انقباض کم کاربردهای معمولی عبارتند از: کاربردهای ساختمانی قطعات مهندسی/صنعتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده، 7.5% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر آب و هوا مقاومت حرارتی بالا کاهش پایین	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای ساختمانی قطعات دیواره نازک	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.35 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	75 to 85	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	30.0 MPa	4351.14 psi	ASTM D638
مدول خمشی	2000 MPa	290076.0 psi	ASTM D790
ضربه Gardner	9.00 J	-	ASTM D5420

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	60.0 C°	140.0 F°	-
	55.0 C°	131.0 F°	-
دمای نرم‌شوندگی Vicat	60.0 C°	140.0 F°	ASTM D1525

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
بخارگرفتگی (Fogging)		-	-
	95 %	-	-
	95 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.