Vi-Chem PVC V143-60I-5841

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vi-Chem PVC V143-60I-5841 یک ماده پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. این ماده در آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.26 g/cm³	-	ASTM D792A, ISO 1183/A
سختی دورومتر	58	-	ASTM D2240, ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	-
	MPa	-	ASTM D638
	MPa	-	ISO 527-2/2/500
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638, ISO 527-2
استحکام پارگی		-	-
	kN/m 23.5	-	ASTM D624
	kN/m 24	-	ISO 34-1

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	-1.3 %	-	ASTM D573, ISO 188
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	5.4 %	-	ASTM D573, ISO 188
تغییر جرم در هوا	1.0 %	-	ASTM D573
	1.0 %	-	ISO 188

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در سرما	بدون ترک‌خوردگی	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشتعال‌پذیری	85.0	-	Multiple Standards

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پایداری رنگ	4.00 to 5.00	-	Multiple Standards

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
هوازدگی فلوریدا		-	-
آلودگی‌پذیری (Soiling)	قبول	-	-
هوازنج گزنون		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.