Vi-Chem PVC V143-60I

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vi-Chem PVC V143-60I یک ماده پلی وینیل کلراید است. در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.24 g/cm³	-	ASTM D792A, ISO 1183/A
سختی دورومتر	57	-	ASTM D2240, ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی			

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	MPa 8.50 MPa 8.50	- psi 1232.82 psi 1232.82	- ISO 527-2/5 ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 400	-	ASTM D638, ISO 527-2
استحکام پارگی	kN/m 26.9 kN/m 27	- - -	- ASTM D624 ISO 34-1

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	-1.3 %	-	ASTM D573, ISO 188
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	5.4 %	-	ASTM D573, ISO 188
تغییر جرم در هوا	1.0 % 1.0 %	- -	ASTM D573 ISO 188

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در سرما	بدون ترک‌ها	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
هوازدگی فلوریدا	1.98	-	SAE J1976
آلودگی‌پذیری (Soiling)	قبول	-	-
تست قوس گزنون	0.650	-	SAE J1885

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
سرعت سوختن	85 mm/min	-	ISO 3795

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.