Vi-Chem PVC V143-70I

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vi-Chem PVC V143-70I یک ماده پلی وینیل کلراید است. این ماده در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربرد معمول Vi-Chem PVC V143-70I: خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.28 g/cm³	-	ASTM D792A, ISO 1183/A
سختی دورومتر	63	-	ASTM D2240, ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 9.90 MPa 9.90	- psi 1435.88 psi 1435.88	- ISO 527-2/500 ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 400	-	ASTM D638, ISO 527-2
استحکام پارگی	kN/m 30.0 kN/m 30	- - -	- ASTM D624 ISO 34-1

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 2.0	-	ISO 188
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	% 8.0-	-	ISO 188
تغییر جرم در هوا	% 1.2	-	ISO 188

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در سرما	بدون ترک‌ها	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشتعال‌پذیری	خود خاموش شونده	-	ISO 3795
بخارگرفتگی (Fogging)	% 80	-	SAE J1756

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
لکه‌پذیری ناشی از مهاجرت تماسی	قبول	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
بو (Odor)	رتبه 2	-	-
لکه‌پذیری رنگ	قبول	-	-
تست قوس گزنون	0.390	-	SAE J1885

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.