Vi-Chem PVC V143-80E

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vi-Chem PVC V143-80E یک ماده پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. این ماده در آمریکای شمالی برای اکستروژن در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.33 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	76	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	11.7 MPa	1696.94 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	500 %	-	ASTM D638
استحکام پارگی	51.0 kN/m	-	ASTM D624

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	-6.0 %	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	-8.0 %	-	ASTM D573
تغییر جرم در هوا	%	-	ASTM D573

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در سرما	قبول	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشتعال‌پذیری	SE	-	ISO 3795
بخارگرفتگی (Fogging)	92.0	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پایداری رنگ	4.00 to 5.00	-	Multiple Standards
هوازدگی فلوریدا	4.00 to 5.00	-	-
درجه‌بندی بو		-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
آلودگی‌پذیری (Soiling)	قبول	-	-
مقاومت در برابر لکه		-	-
	بدون لکه	-	-
	قبول	-	-
هوازنج گزنون	4.00	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.