Vi-Chem PVC V143-90I-7081

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vi-Chem PVC V143-90I-7081 یک ماده پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. این ماده در آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی در دسترس است. کاربرد معمول Vi-Chem PVC V143-90I-7081: خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.42 g/cm³	-	ASTM D792A
سختی دورومتر	89	-	ASTM D2240, ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa MPa	- - -	- ASTM D638 ISO 527-2/2/500
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638, ISO 527-2
استحکام پارگی	kN/m 50.0	-	ASTM D624

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 1.0-	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	% 10-	-	ASTM D573
تغییر جرم در هوا	% 1.6	-	ASTM D573

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در سرما	بدون ترک‌خوردگی	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشتعال‌پذیری	SE	-	ISO 3795

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پایداری رنگ	to 5.00 4.00	-	-
هوازدگی فلوریدا		-	-
آلودگی‌پذیری (Soiling)	قبول	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
هوازنج گزنون	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.