Vi-Chem PVC V143-90I

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vi-Chem PVC V143-90I یک متریال پلی وینیل کلراید است. در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.36 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	86	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	12.6 MPa	1827.48 psi	ASTM D638

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول کششی	% 310	-	ASTM D638
استحکام پارگی	kN/m 66.0	-	ASTM D624

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 2.5	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	% 7.7	-	ASTM D573
تغییر جرم در هوا	% 1.5	-	ASTM D573

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در سرما (منهای ۲۳ درجه سانتی‌گراد)	بدون ترک‌ها	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشتعال‌پذیری	SE	-	ISO 3795
بخارگرفتگی (Fogging)	92.0	-	SAE J1756

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پایداری رنگ		-	-
	رتبه 5-4	-	ISO 188
	رتبه 5-4	-	ASTM D573
لکه‌پذیری ناشی از مهاجرت تماسی	قبول	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
بو (Odor)	رتبه 2	-	-
لکه‌پذیری رنگ	بدون لکه	-	-
آلودگی‌پذیری و قابلیت تمیز شدن	قبول	-	-
تست قوس گزنون	رتبه 4-5	-	SAE J1885

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.