Vi-Chem PVC V221-87E

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	۱۸٪ فیلر	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vi-Chem PVC V221-87E یک ماده پلی وینیل کلراید است که با 18٪ پرکننده پر شده است. در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده، 18% پرکننده به وزن	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.39 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	87	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 19.8	psi 2871.75	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 340	-	ASTM D638
استحکام پارگی	kN/m 63.0	-	ASTM D624

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 15-	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	% 25-	-	ASTM D573
تغییر جرم در هوا	% 1.9	-	ASTM D573

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در سرما	قبول	-	FLTM BN 102-01

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشتعال‌پذیری	SE	-	ISO 3795
بخارگرفتگی (Fogging)	شکست (قطرات)	-	SAE J1756

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پایداری رنگ	رتبه 5	-	ASTM D573
لکه‌پذیری ناشی از مهاجرت تماسی	قبول	-	-
درجه‌بندی بو	2.00	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
لکه‌پذیری رنگ	بدون لکه	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.