Vi-Chem PVC VIR 6186

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vi-Chem PVC VIR 6186 یک ماده پلی وینیل کلراید سخت است. در آمریکای شمالی برای اکستروژن موجود است. کاربرد معمول Vi-Chem PVC VIR 6186: خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.36 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	75	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	46.0 MPa	6671.75 psi	ASTM D638
مدول خمشی	2630 MPa	381449.94 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	120 J/m	2.25 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	70.7 C°	159.26 F°	ASTM D648

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سرعت سوختن	خود خاموش شونده	-	FMVSS 302

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
هوازدگی آریزونا	0.500 (سیاه)	-	SAE J1976
هوازدگی فلوریدا	0.400 (سیاه)	-	SAE J1976
مقاومت در برابر رطوبت دمای بالا	بدون چسبندگی قابل اعتراض	-	GM 9329P
مقاومت در برابر شرایط جوی	1.06 (سیاه)	-	SAE J1960

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.