# Vi-Chem PVC VNC110E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Vi-Chem Corporation | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | ۱۳٪ فیلر | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Vi-Chem PVC VNC110E یک ماده پلی وینیل کلراید سخت پر شده با 13% پرکننده است. در آمریکای شمالی برای اکستروژن موجود است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | پرکننده، 13% پرکننده به وزن | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.38 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **رطوبت** | قبول | - | - |
| **سختی دورومتر** | 54 | - | ASTM D2240 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **انعطاف‌پذیری در سرما (منهای ۳۰ درجه سانتی‌گراد، ۵.۰۰ سانتی‌متر)** | قبول | - | GM 9503P |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **هوازدگی فلوریدا** | | - | - |
| | قبول | - | - |
| | 0.530 | - | - |
| **مقاومت قارچی** | قبول | - | - |
| **اتلاف مواد فرار (۱۰۵ درجه سانتی‌گراد، کمتر از ۳.۲۰ میلی‌متر)** | 1.80 | - | ASTM D1203 |
| **هوازنج گزنون** | | - | - |
| | قبول | - | - |
| | 0.650 | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | MPa 22.0 | psi 3190.84 | ASTM D638 |
| | MPa 22.0 | psi 3190.84 | ASTM D412A |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.