Vi-Chem PVC VNC66-30I-7261

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vi-Chem PVC VNC66-30I-7261 یک ماده پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. در آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.28 g/cm³	-	ASTM D792A, ISO 1183/A
سختی دورومتر	67	-	ASTM D2240, ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 10.0 MPa 10.0	- psi 1450.38 psi 1450.38	- ISO 527-2/2/500 ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 780	-	ASTM D638
استحکام پارگی	kN/m 31.0 kN/m 31	- - -	- ASTM D624 ISO 34-1

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 2.2	-	ASTM D573, ISO 188
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	% 14	-	ASTM D573, ISO 188
تغییر جرم در هوا	% 0.53 % 0.53	- -	ASTM D573 ISO 188

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در سرما (منهای ۳۰ درجه سانتی‌گراد)	قبول	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پایداری رنگ (۹۸ تا ۱۰۲ درجه سانتی‌گراد)	5.00	-	Multiple Standards
هوازدگی فلوریدا			- - -

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
		-	
		-	
مقاومت در برابر لکه		-	-
	قبول	-	-
	قبول	-	-
هوازنج گزنون		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.