Vi-Chem PVC VNC67E

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	۱۵٪ مواد معدنی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vi-Chem PVC VNC67E یک ماده پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر پر شده با 15% مواد معدنی است. در آمریکای شمالی برای اکستروژن موجود است. ویژگی اصلی Vi-Chem PVC VNC67E: انعطاف پذیری خوب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	معدنی، 15% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.33 g/cm³	-	ISO 1183/A

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رطوبت	بدون چسبندگی قابل اعتراض	-	-
سختی Shore	70	-	ISO 868

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در سرما (منهای ۳۰ درجه سانتی‌گراد، ۴.۰۰ سانتی‌متر)	بدون ترک‌ها	-	GM 9503P

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
بخارگرفتگی (۸۵ درجه سانتی‌گراد)	%	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پایداری رنگ		-	-
	قبول	-	-
	1.10	-	-
مقاومت قارچی	یک ناحیه مهار و بدون رشد قارچی	-	-
لکه صورتی	بدون لکه	-	-
اتلاف مواد فرار	%	-	ISO 176

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 11.0	psi 1595.42	ISO 37
ازدیاد طول کششی	% 300	-	ISO 37

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام پارگی	37 kN/m	-	ASTM D1004

پیرشدگی (کهولت)			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	24 %	-	ISO 188
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	-5.5 %	-	ISO 188
تغییر در سختی Shore در هوا	-29	-	ISO 188

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.