# Vi-Chem PVC VNC85

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Vi-Chem Corporation | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Vi-Chem PVC VNC85 یک ماده پلی وینیل کلراید انعطاف پذیر است. این ماده در آمریکای شمالی برای اکستروژن یا قالب گیری تزریقی در دسترس است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن<br>قالب‌گیری تزریقی | -<br>- | -<br>- |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.37 g/cm³ | - | ASTM D792A, ISO 1183/A |
| **سختی دورومتر** | 85 | - | ASTM D2240, ISO 868 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | | - | - |
| | MPa | - | ASTM D638 |
| | MPa | - | ISO 527-2/2/500 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 270 | - | ASTM D638, ISO 527-2 |
| **استحکام پارگی** | | - | - |
| | kN/m 52.0 | - | ASTM D624 |
| | kN/m 52 | - | ISO 34-1 |

## پیرشدگی (کهولت)

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تغییر استحکام کششی در هوا** | % 0.86 | - | ASTM D573, ISO 188 |
| **تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا** | % 11- | - | ASTM D573, ISO 188 |
| **تغییر جرم در هوا** | % 1.4- | - | ASTM D573 |
| | % 1.4- | - | ISO 188 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **انعطاف‌پذیری در سرما (منهای ۳۰ درجه سانتی‌گراد، ۱.۹۰ تا ۲.۰۰ سانتی‌متر)** | بدون ترک‌ها | - | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مقاومت در برابر لکه** | | - | - |
| | رتبه 5 | - | - |
| | بدون لکه یا تغییر در سطح | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.