Thermovin™ 170 H8

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	TPV
فیلر	۱۲٪ مواد معدنی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Thermovin™ 170 H8 یک ماده ترموپلاستیک ولکانیزه (TPV) است که با 12٪ مواد معدنی پر شده است. این ماده در آمریکای شمالی برای اکستروژن در دسترس است. کاربرد معمول Thermovin™ 170 H8: خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	معدنی، 12% پرکننده به وزن	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
رطوبت	قبول	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	67	-	ASTM D2240

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در سرما (منهای ۳۰ درجه سانتی‌گراد)	قبول	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت قارچی	قبول	-	-
لکه صورتی	قبول	-	-
اتلاف مواد فرار (۱۰۵ درجه سانتی‌گراد)	% 1.9	-	ASTM D1203
هوازنج گزنون	قبول 0.0300	- - -	- - -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 11.2	psi 1624.43	ASTM D412A
ازدیاد طول کششی	% 360	-	ASTM D412A
استحکام پارگی	kN/m 31.0	-	ASTM D1004
مانایی فشاری	% 45	-	ASTM D395

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.