VICOTE® F804

تولیدکننده	Victrex plc	**دسته بندی**	PEEK
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VICOTE F804 به طور خاص فرموله شده است تا یک پوشش انعطاف پذیر با مقاومت بالا در برابر سایش و خراش بر روی بسترهای آهنی مانند فولادهای کربنی و ریخته گری ایجاد کند. این خواص در دماهای بالا که سایر پوشش ها به طور بالقوه از کار می افتند، حفظ می شوند. خواص معمول عبارتند از دمای استفاده مداوم بالا 260 درجه سانتیگراد، مقاومت عالی در برابر سایش، خراش و برش در این دماهای بالا همراه با مقاومت عالی در برابر مواد شیمیایی و تشعشعات. دیسپرسیون های VICOTE سطح پایینی از مواد استخراجی دارند و به طور ذاتی ضد شعله هستند. برای اطلاعات بیشتر با Victrex تماس بگیرید. دیسپرسیون های VICOTE F804 بر پایه آب هستند، با این حال مقادیر کمی حلال نیز وجود دارد. برای جزئیات بیشتر به برگه MSDS مربوطه مراجعه کنید. پلیمر PEEK موجود در دیسپرسیون های VICOTE مانند سایر گریدهای غیر پوششی پلیمر VICTREX® PEEK™، ماهیت ترموپلاستیک دارند و در دمای بالاتر از دمای ذوب، جریان می یابند. هنگامی که با استفاده از دستورالعمل های صحیح پردازش شوند، پوشش ها خواص عالی ای را نشان می دهند که VICTREX PEEK به آن مشهور است. برای اطلاعات بیشتر در مورد مقاومت شیمیایی، به برگه های داده مقاومت شیمیایی Victrex مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاوم در برابر تابش (گاما) مقاوم	- -	
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.300	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	پوشش اسپری کردن	- -	- -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.53	-	ASTM G133

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	C° 260	F° 500.0	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چسبندگی شطرنجی (Cross Hatch)		-	ISO 2409
	0.00	-	-
	0.00	-	-
	0.00	-	-
ضربه مستقیم		-	ISO 6272
	cm 100.00	-	-
	cm 1.50	-	-
	g 1000	oz 35.27	-
سختی کونیگ (۴۰.۰ تا ۵۰.۰ میکرون)	min 3.3	-	ISO 1522

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.