VICOTE® F805 Natural

تولیدکننده	Victrex plc	**دسته بندی**	PEEK
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

گریدهای VICOTE F805 natural، F806 natural و F807Blk به طور خاص فرموله شده اند تا یک پوشش سخت، انعطاف پذیر و مقاوم در برابر سایش بالا با سطوح مختلف روان کننده بر روی بسترهای آهنی و غیر آهنی مانند فولاد کربنی، فولاد ریخته گری و آلومینیوم ایجاد کنند. خواص معمول عبارتند از دمای استفاده مداوم بالا 260 درجه سانتیگراد، مقاومت استثنایی در برابر سایش، خراش و برش در این دماهای بالا همراه با مقاومت شیمیایی عالی. دیسپرسیون های VICOTE سطح پایینی از مواد استخراجی دارند. این خواص در دماهای بالا که سایر پوشش های رها کننده به طور بالقوه از کار می افتند، حفظ می شوند. برای اطلاعات بیشتر با Victrex تماس بگیرید. دیسپرسیون های VICOTE F805 natural، F806 natural و F807Blk بر پایه آب هستند، با این حال مقادیر کمی حلال نیز وجود دارد. برای جزئیات بیشتر به برگه MSDS مربوطه مراجعه کنید. پلیمر PEEK موجود در دیسپرسیون های VICOTE مانند سایر گریدهای غیر پوششی پلیمر VICTREX® PEEK، ماهیت ترموپلاستیک دارند و در دمای بالاتر از دمای ذوب، جریان می یابند. هنگامی که با استفاده از دستورالعمل های صحیح پردازش شوند، پوشش ها خواص عالی ای را نشان می دهند که VICTREX PEEK به آن مشهور است. پوشش های VICOTE مقاومت شیمیایی عالی دارند. برای اطلاعات بیشتر به بروشور مقاومت شیمیایی Victrex مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	محتوای استخراج پایین	-	-
	مقاوم	-	
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.300	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	پوشش	-	-
	اسپری کردن	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.18	-	ASTM G133

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چسبندگی شطرنجی (Cross Hatch)		-	ISO 2409
	0	-	-
	0	-	-
	0	-	-
ضربه مستقیم		-	ISO 6272
	cm 100.00	-	-
	cm 0.50	-	-
	g 2000	oz 70.54	-
سختی کونیگ (۴۰.۰ تا ۵۰.۰ میکرون)	min 2.4	-	ISO 1522

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.