VICOTE® F807 Grey

تولیدکننده	Victrex plc	**دسته بندی**	PEEK
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پوشش‌های پراکندگی آبی VICOTE® F807 خاکستری VICOTE® نام تجاری برای مجموعه پوشش‌های Victrex است. پوشش‌های VICOTE از طریق Victrex plc یا شبکه پوشش‌دهنده‌های مورد نظر آن در دسترس هستند. گرید VICOTE F807 خاکستری به طور خاص برای ارائه پوششی مقاوم با مقاومت بالا در برابر سایش و سایش همراه با خواص عالی رهاسازی بر روی زیرلایه‌های آهنی مانند فولاد کربن و فولاد ریخته‌گری فرموله شده است. این خواص در دماهای بالا حفظ می‌شوند که در آنجا سایر پوشش‌های رهاسازی ممکن است شکست بخورند. پراکندگی‌های VICOTE دارای سطح پایینی از استخراج‌پذیری هستند. برای جزئیات بیشتر با Victrex plc تماس بگیرید. پراکندگی‌های VICOTE F807 خاکستری بر پایه آب هستند، با این حال مقادیر کمی از حلال‌ها وجود دارد. به برگه MSDS مناسب برای جزئیات مراجعه کنید. پلیمر VICTREX® PEEK موجود در پراکندگی‌های VICOTE مانند سایر گریدهای غیرپوششی پلیمر VICTREX PEEK ذاتاً ترموپلاستیک است و در دمای بالای ذوب جریان نشان می‌دهد. هنگامی که با استفاده از دستورالعمل‌های صحیح پردازش شوند، پوشش‌ها خواص عالی‌ای را که پلیمر VICTREX PEEK به خاطر آن شناخته شده است، نشان خواهند داد. پوشش‌های VICOTE دارای مقاومت شیمیایی عالی هستند. برای جزئیات بیشتر به پایگاه داده مقاومت شیمیایی Victrex مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	افزودنی نامشخص	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	محتوای استخراج پایین مقاوم	- -	- -
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.300	-	-
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
روش فرآیند	پوشش پوشش اسپری الکترواستاتیک	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
pH	10.0	-	Internal Method
ویسکوزیته (۲۵ درجه سانتی‌گراد)	sec 17.0	-	ISO 2431
وزن	% 39	-	Internal Method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چسبندگی شطرنجی (Cross Hatch)		-	ISO 2409
	0	-	-
	0	-	-
	0	-	-
ضربه مستقیم		-	ISO 6272
	cm 100.00	-	-
	cm 0.50	-	-
	g 2000	oz 70.54	-
وزن مخصوص (۲۵ درجه سانتی‌گراد)	kg/m³ 1.10	-	ISO 2811
تئوری حجم جامدات	% 26	-	-

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای ذوب	343 °C	649.4 °F	DSC

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.