VICOTE® F807Blk

تولیدکننده	Victrex plc	**دسته بندی**	PEEK
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

گریدهای VICOTE F805 natural، F806 natural و F807Blk به طور خاص فرموله شده اند تا یک پوشش سخت، ارتجاعی و مقاوم در برابر سایش با سطوح مختلف روان کننده بر روی بسترهای آهنی و غیر آهنی مانند فولاد کربنی، فولاد ریخته گری و آلومینیوم ارائه دهند. خواص معمولی عبارتند از دمای استفاده مداوم بالا 260 درجه سانتیگراد، سایش استثنایی، خراش و مقاومت در برابر برش در این دماهای بالا همراه با مقاومت شیمیایی عالی. پراکندگی های VICOTE سطح پایینی از مواد استخراج شونده دارند. این خواص در دماهای بالا حفظ می شوند، جایی که سایر پوشش های رهاسازی ممکن است به طور بالقوه از کار بیفتند. برای اطلاعات بیشتر با Victrex تماس بگیرید. پراکندگی های VICOTE F805 natural، F806 natural و F807Blk بر پایه آب هستند، با این حال مقادیر کمی حلال وجود دارد. برای جزئیات بیشتر به برگه MSDS مناسب مراجعه کنید. پلیمر PEEK موجود در پراکندگی های VICOTE مانند سایر گریدهای غیر پوششی پلیمر VICTREX® PEEK از نظر ماهیت ترموپلاستیک هستند و در بالای دمای ذوب جریان نشان می دهند. هنگامی که با استفاده از دستورالعمل های صحیح پردازش شوند، پوشش ها خواص عالی را نشان می دهند که VICTREX PEEK به آن مشهور است. پوشش های VICOTE مقاومت شیمیایی عالی دارند. برای جزئیات بیشتر به بروشور مقاومت شیمیایی Victrex مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاومت حرارتی بالا محتوای استخراج پایین مقاوم	- - -	- -
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.300	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	پوشش اسپری کردن	- -	- -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.17	-	ASTM G133

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چسبندگی شطرنجی (Cross Hatch)		-	ISO 2409
	0	-	-
	0	-	-
	0	-	-
ضربه مستقیم		-	ISO 6272
	cm 100.00	-	-
	cm 0.50	-	-
	g 2000	oz 70.54	-
سختی کونیگ (۴۰.۰ تا ۵۰.۰ میکرون)	min 2.3	-	ISO 1522

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.