VICOTE® F808 Natural

تولیدکننده	Victrex plc	**دسته بندی**	PEEK
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

گریدهای VICOTE F808 طبیعی، F809 طبیعی و F810Blk به طور خاص برای ارائه پوششی مقاوم با مقاومت بالا در برابر سایش و سایش همراه با خواص عالی رهاسازی بر روی زیرلایه‌های آهنی مانند فولاد کربن و فولاد ریخته‌گری فرموله شده‌اند. این خواص در دماهای بالا حفظ می‌شوند که در آنجا سایر پوشش‌های رهاسازی ممکن است شکست بخورند. پراکندگی‌های VICOTE دارای سطح پایینی از استخراج‌پذیری هستند. برای جزئیات بیشتر با Victrex تماس بگیرید. پراکندگی‌های VICOTE F808 طبیعی، F809 طبیعی و F810Blk بر پایه آب هستند، با این حال مقادیر کمی از حلال‌ها وجود دارد. به برگه MSDS مناسب برای جزئیات مراجعه کنید. پلیمر VICTREX® PEEK موجود در پراکندگی‌های VICOTE مانند سایر گریدهای غیرپوششی پلیمر VICTREX PEEK ذاتاً ترموپلاستیک است و در دمای بالای ذوب جریان نشان می‌دهد. هنگامی که با استفاده از دستورالعمل‌های صحیح پردازش شوند، پوشش‌ها خواص عالی‌ای را که پلیمر VICTREX PEEK به خاطر آن شناخته شده است، نشان خواهند داد. محصولات VICOTE دارای مقاومت شیمیایی عالی هستند. برای جزئیات بیشتر به بروشور داده‌های مقاومت شیمیایی Victrex مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	محتوای استخراج پایین	-	-
	مقاوم	-	

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.300	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	پوشش اسپری کردن	- -	- -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.10	-	ASTM G133

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چسبندگی شطرنجی (Cross Hatch)		-	ISO 2409
	0	-	-
	0	-	-
	0	-	-
ضربه مستقیم		-	ISO 6272
	cm 100.00	-	-
	cm 0.50	-	-
	g 2000	oz 70.54	-
سختی کونیگ (۴۰.۰ تا ۵۰.۰ میکرون)	min 2.8	-	ISO 1522

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.