VICOTE® F810Blk

تولیدکننده	Victrex plc	**دسته بندی**	PEEK
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

گریدهای VICOTE F808 natural، F809 natural و F810Blk به طور خاص فرموله شده اند تا یک پوشش انعطاف پذیر با مقاومت بالا در برابر سایش و خراش همراه با خواص رهاسازی عالی بر روی بسترهای آهنی مانند فولادهای کربنی و ریخته گری ایجاد کنند. این خواص در دماهای بالا که سایر پوشش های رها کننده به طور بالقوه از کار می افتند، حفظ می شوند. دیسپرسیون های VICOTE سطح پایینی از مواد استخراجی دارند. برای اطلاعات بیشتر با Victrex تماس بگیرید. دیسپرسیون های VICOTE F808 natural، F809 natural و F810Blk بر پایه آب هستند، با این حال مقادیر کمی حلال نیز وجود دارد. برای جزئیات بیشتر به برگه MSDS مربوطه مراجعه کنید. پلیمر VICTREX® PEEK موجود در دیسپرسیون های VICOTE مانند سایر گریدهای غیر پوششی پلیمر VICTREX PEEK، ماهیت ترموپلاستیک دارند و در دمای بالاتر از دمای ذوب، جریان می یابند. هنگامی که با استفاده از دستورالعمل های صحیح پردازش شوند، پوشش ها خواص عالی ای را نشان می دهند که پلیمر VICTREX PEEK به آن مشهور است. محصولات VICOTE مقاومت شیمیایی عالی دارند. برای اطلاعات بیشتر به بروشور داده های مقاومت شیمیایی Victrex مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	محتوای استخراج پایین	-	-
	مقاوم	-	

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.300	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	پوشش اسپری کردن	- -	- -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.090	-	ASTM G133

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چسبندگی شطرنجی (Cross Hatch)		-	ISO 2409
	0	-	-
	0	-	-
	0	-	-
ضربه مستقیم		-	ISO 6272
	cm 100.00	-	-
	cm 0.50	-	-
	g 2000	oz 70.54	-
سختی کونیگ (۴۰.۰ تا ۵۰.۰ میکرون)	min 2.0	-	ISO 1522

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.