VICOTE® F813Blk

تولیدکننده	Victrex plc	**دسته بندی**	PEEK
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

VICOTE® نام تجاری برای طیف پوشش‌های Victrex است. پوشش‌های VICOTE از طریق Victrex plc یا شبکه پوشش‌دهنده ترجیحی آن در دسترس هستند. گرید VICOTE F813Blk به طور خاص فرموله شده است تا پوششی را ارائه دهد که مقاومت سایشی و خراش بالایی را همراه با خواص رهایش عالی ارائه می‌دهد که با ساییده شدن پوشش حفظ می‌شوند. این خواص در دماهای بالا حفظ می‌شوند، جایی که سایر پوشش‌های رهایش به طور بالقوه از کار می‌افتند. پوشش‌های پراکندگی VICOTE سطح پایینی از مواد استخراجی دارند. برای اطلاعات بیشتر با Victrex plc تماس بگیرید. پوشش‌های پراکندگی VICOTE F813Blk بر پایه آب هستند، با این حال مقادیر کمی حلال در آن وجود دارد. برای جزئیات بیشتر به برگه MSDS مناسب مراجعه کنید. پلیمر VICTREX® PEEK موجود در پراکندگی‌های VICOTE مانند سایر گریدهای غیر پوششی پلیمر VICTREX PEEK، از نظر ماهیت ترموپلاستیک هستند و در بالای دمای ذوب جریان نشان می‌دهند. هنگامی که با استفاده از دستورالعمل‌های صحیح پردازش شوند، پوشش‌ها خواص عالی را نشان می‌دهند که پلیمر VICTREX PEEK به آن مشهور است. پوشش‌های VICOTE مقاومت شیمیایی بسیار خوبی دارند. برای اطلاعات بیشتر با پایگاه داده مقاومت شیمیایی Victrex مشورت کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	جداسازی خوب از قالب	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاومت حرارتی بالا محتوای استخراج پایین	- -	
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.300	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	پوشش اسپری کردن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.10 g/cm³	-	ISO 2811
pH	10.0	-	Internal Method
ویسکوزیته (۲۵ درجه سانتی‌گراد)	12.0 sec	-	ISO 2431
وزن	37 %	-	Internal Method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چسبندگی شطرنجی (Cross Hatch)		-	ISO 2409
	0	-	-
	0	-	-
	0	-	-
ضربه مستقیم		-	ISO 6272
	100.00 cm	-	-
	0.50 cm	-	-
	2000 g	70.54 oz	-
سختی کونیگ (۴۰.۰ تا ۵۰.۰ میکرون)	1.8 min	-	ISO 1522

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تئوری حجم جامدات	26 %	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.021	-	ASTM G133

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	372 °C	701.6 °F	DSC

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.