# VICOTE® F815

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Victrex plc | **دسته بندی** | PEEK |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

VICOTE® نام تجاری برای طیف پوشش های Victrex است. پوشش های VICOTE از طریق Victrex یا شبکه پوشش دهنده ترجیحی آن در دسترس هستند. گریدهای VICOTE F815 و F816Blk به طور خاص فرموله شده اند تا پوششی را ارائه دهند که مقاومت در برابر سایش و خراش بالایی را همراه با خواص رهاسازی عالی ارائه می دهد که با سایش پوشش حفظ می شوند. این خواص در دماهای بالا حفظ می شوند، جایی که سایر پوشش های رهاسازی به طور بالقوه از کار می افتند. پراکندگی های VICOTE سطح پایینی از مواد قابل استخراج دارند. برای جزئیات بیشتر با Victrex تماس بگیرید. پراکندگی های VICOTE F815 و F816Blk بر پایه آب هستند، با این حال مقادیر کمی حلال وجود دارد. برای جزئیات بیشتر به برگه MSDS مناسب مراجعه کنید. پلیمر VICTREX® PEEK موجود در پراکندگی های VICOTE مانند سایر گریدهای غیر پوششی پلیمر VICTREX PEEK ماهیت ترموپلاستیک دارد و در بالای دمای ذوب جریان می یابد. هنگامی که با استفاده از دستورالعمل های صحیح پردازش می شود، پوشش ها خواص عالی را نشان می دهند که پلیمر VICTREX PEEK به آن مشهور است. پوشش های VICOTE مقاومت شیمیایی عالی دارند. برای جزئیات بیشتر با پایگاه داده مقاومت شیمیایی Victrex مشورت کنید.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاومت خوب در برابر سایش | - | - |
| | مقاومت شیمیایی خوب | - | - |
| | جداسازی خوب از قالب | - | - |
| | مقاومت خوب در برابر سایش | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | مقاومت حرارتی بالا<br>محتوای استخراج پایین | -<br>- | |
| **کاربردها** | کاربردهای پوشش | - | - |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | FDA 21 CFR 175.300 | - | - |
| **شکل ظاهری** | رنگ طبیعی | - | - |
| **اشکال** | مایع | - | - |
| **روش فرآیند** | پوشش<br>اسپری کردن | -<br>- | -<br>- |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ضریب اصطکاک** | 0.15 | - | ASTM G133 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چسبندگی شطرنجی (Cross Hatch)** | | - | ISO 2409 |
| | 0 | - | - |
| | 0 | - | - |
| | 0 | - | - |
| **ضربه مستقیم** | | - | ISO 6272 |
| | cm 100.00 | - | - |
| | cm 0.50 | - | - |
| | g 2000 | oz 70.54 | - |
| **سختی کونیگ (۴۰.۰ تا ۵۰.۰ میکرون)** | min 2.0 | - | ISO 1522 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.